

FORM EV 60

FLUIDE EVAPORABLE SANS CHLORE DE DEFORMATION DES METAUX



APPLICATIONS

FORM EV 60 est généralement utilisé pour des opérations de déformation : profilage, découpage et poinçonnage sur tôles minces.

FORM EV 60 permet de laisser un film résiduel imperceptible, ce qui autorise ultérieurement, après évaporation, toutes opérations de soudure

FORM EV 60 est facilement mis en œuvre par tous les procédés classiques de micro-projection, pulvérisation, au rouleau, au feutre, ou en goutte à goutte.

L'objectif de l'utilisation de ce type de produit est de supprimer totalement ou partiellement l'opération de nettoyage et / ou de dégraissage des pièces produites.

AVANTAGES

- Confort de travail des opérateurs grâce à sa nature volatile non nocive
- Agrément d'emploi d'un produit d'odeur neutre
- Utilisable sur tous les métaux
- **FORM EV 60** assure une protection inter opérations durable contre la corrosion
- Base évaporable hydrocarbonée désaromatisée rigoureusement sélectionnée, d'un point éclair >61°C
- Sans chlore et exempt de tout autre composant halogéné.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60172	779
Point d'éclair en vase clos	°C	NF M 07011	63

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Stocker le produit à des températures comprises entre 0°C et 25°C.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.